


ニスクカラー Pro® GH

海岸500m以遠

塗膜	変退色	最長15年
	ふくれ・はがれ	最長15年
原板	穴あき	最長25年

ニスクカラー Pro® GH

つや消し



GHN23
S コゲチャ JIS 5類
マンセル値: 6.7YR 2.7/0.6
日射反射率: 42%



GHG04
S モスグリーン JIS 5類
マンセル値: 2.4G 2.9/1.1
日射反射率: 43%



GHR25
S レッドブラウン JIS 5類
マンセル値: 9.5R 3.0/4.0
日射反射率: 45%



GHY35
S オレンジ
マンセル値: 6.0YR 5.0/6.8
日射反射率: 49%



GHN22
S ブラウン JIS 5類
マンセル値: 7.2YR 2.8/0.9
日射反射率: 42%



GHK01
S ブラック JIS 5類
マンセル値: 5.0PB 2.3/0.4
日射反射率: 41%



GHK02
S ブラックパール JIS 5類
マンセル値: 5.3YR 2.9/0.2
日射反射率: 43%



GHB10
S ダークブルー JIS 5類
マンセル値: 10.0B 2.4/2.1
日射反射率: 46%

ニスクカラー Pro® GC

つや消し



GCM37
C マットシルバー
マンセル値: 0.1B 6.1/0.4
日射反射率: 56%



GCM16
S いぶし銀 JIS 5類
マンセル値: 3.9Y 3.1/0.4
日射反射率: 41%



GCM36
C ペールゴールド
マンセル値: 1.4Y 5.7/1.0
日射反射率: 52%



GCA51
S マットグレー
マンセル値: 2.38G 5.3/0.4
日射反射率: 53%



GCG55
S ロクショウ
マンセル値: 2.0BG 5.5/3.7
日射反射率: 56%



GCK50
S ファインブラック JIS 5類
マンセル値: 4.8PB 2.1/0.5
日射反射率: 43%

ニスクカラー Pro® GC

海岸500m以遠

塗膜	ふくれ・はがれ	最長15年
原板	穴あき	最長25年

ニスクカラー Pro® GC

つやあり



GCW07
C ホワイト
マンセル値: 8.3G 8.9/0.3
日射反射率: 64%



GCM17
SC シルバー
マンセル値: 3.3BG 6.4/0.1
日射反射率: 60%



GCM21
S メタリックブラウン JIS 5類
マンセル値: 7.3YR 2.5/0.9
日射反射率: 42%



GCW12
C ウールホワイト
マンセル値: 3.8Y 8.7/0.6
日射反射率: 65%



GCA20
SC フリントグレー
マンセル値: 8.1YR 6.8/0.2
日射反射率: 61%



GCM26
C シルバーブラウン
マンセル値: 0.7Y 4.4/1.0
日射反射率: 50%



GCV11
C アイボリー
マンセル値: 2.4Y 8.3/1.6
日射反射率: 67%



GCV14
C アイボリーホワイト
マンセル値: 7.8Y 8.2/1.1
日射反射率: 59%



GCV13
C クリームベージュ
マンセル値: 0.4Y 7.5/1.1
日射反射率: 52%



GCM27
SC ゴールド
マンセル値: 0.5Y 4.4/1.9
日射反射率: 50%



GCW08
C サンドホワイト
マンセル値: 2.6GY 7.7/0.7
日射反射率: 62%



GCB09
S ブルー JIS 5類
マンセル値: 4.9B 2.9/5.7
日射反射率: 43%



GCA19
S グレー
マンセル値: 2.6BG 5.7/0.5
日射反射率: 56%

※遮熱塗装品は色名の前にSが付きます。
 ※耐汚染塗装品は色名の前にCが付きます。
 ※遮熱及び耐汚染の両方の機能を付与したものは、色名の前にSCが付きます。
 ※JIS G3322: 2012が定める5類相当品には JIS 5類 マークが付いています。